



SOWOOD - 6 rue des Usines, 60100 Creil

FICHE TECHNIQUE FT RÉSINEUX 1 À 2 MM

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU PRODUIT

Litières de bois de résineux, criblées, déshydratées à haute température, broyées puis tamisées et entièrement dépoussiérées. Bois issu de forêts certifiées PEFC.

CARACTÉRISTIQUES

Absorption	1L absorbe 300% de liquide
Essence	Résineux
Granulométrie	92% mini entre 1 et 2 mm
Humidité	12% maximum
Masse Volumique Apparente	130 à 190 Kg par m ³
PH	Compris entre 5,0 et 5,6
Taux D'empoussièrement	0% à moins de 350 microns
Traitement	Aucun traitement chimique ou phytosanitaire

CONDITIONNEMENT

Palettes plastiques 80 x 120 cm. Sac polypropylène autoclavable de 11kg soit 39 sacs/palette. Sac polypropylène autoclavable de 7kg soit 48 sacs/palette. Disponible en version irradié Gamma 10 kGy, 25 kGy et 40 kGy, sacs de 11kg (30 sacs/palette) et sacs de 7kg (40 sacs/palette). Numéro de lot sur chaque sac.

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE

Certificat d'analyse des contaminants semestriel

Pour plus d'informations sur nos produits, prenez contact avec notre service commercial : sales@sowood.co ou 06 52 70 41 57.